

MATCH FILM - FILMBESCHICHTETES SPERRHOLZ



Holzart: Eukalyptus

Oberfläche: Phenolfilm 120 oder 240 g/m²; glatt oder strukturiert

Leimart: Phenol-Formaldehyd

Kanten: versiegelt

Formaldehyd-Emissionen: E0,5

Zertifikate: FSC mix credit

Anwendung: Bau, Schalung, Trailerbau, Verpackung

Abmessungen (mm): 1250×2500

Vorteile: Festigkeit, Haltbarkeit, Umweltfreundlichkeit, Kosteneffizienz

Lagerung: trocken, gut belüftet lagern, stapelbar



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Größen

Nennstärke [mm]	6	9	10	12	15	18	21	24	27	30
Furnierlagen [Stk]	4	6	6	7	9	10	12	13	15	17
Gebindemenge [Stk]	135	95	85	70	55	45	40	35	30	28



Technische Daten

Breiten- und Längentoleranzen (mm)	1.0 per meter
Stärkentoleranz	EN 315
Feuchtigkeitsgehalt (%)	12 +/- 3
Dichte (kg/m ³)	725 +/- 25
Durchschnittliches Elastizitätsmodul (Faserrichtung längs) (Mpa)	5693,3
Durchschnittliches Elastizitätsmodul (Faserrichtung quer) (Mpa)	4115,0
Durchschnittliche Biegefestigkeit (Faserrichtung längs) (Mpa)	48,8
Durchschnittliche Biegefestigkeit (Faserrichtung quer) (Mpa)	31,9
Klebequalität	Klasse 2 (EN 314-2)